

MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL

Akrylátová malířská interiérová barva vysoké kvality určená pro malby interiérů s vysokými nároky na vzhled, čistotu a dlouhodobou životnost. Vodou ředitelný akrylátový nátěr s vysokou úrovní bělosti, otěruvzdorný a paropropustný. Vytváří hladký sametově matný povrch, snižuje ulpívání prachu a nečistot. Časem nežloutne, obsahuje vysoce kvalitní suroviny a snadno se nanáší. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.



Technická data:

Báze	akrylát, plniva
Obsah netěkavých složek	min. 63%
Specifická hmotnost	1,56 kg/dm ³
Konzistence	viskózní kapalina
Spotřeba	8-12m ² /kg
Difúzní odpor	0,05m
Bělost	min. 93%
Přidržnost	min. 0,3 MPa
Kryvost	1

Charakteristika:

- bílý sametový vzhled
- vysoká vydatnost
- výtečná otěruvzdornost
- minimalizuje ulpívání prachu a nečistot
- dlouhodobá barevná stálost
- obsahuje vysoce kvalitní akrylátovou disperzi
- neobsahuje těžké kovy
- snadná aplikace válečkem, štětcem, stříkáním
- vhodná i pro tónování malířskými pastami

Příklady použití:

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádrokarton a papírové tapety
- cementotřískové desky
- aglomerované dřevěné materiály
- interiéry náročné na vzhled a hygienu a životnost jako obytné místnosti, reprezentativní prostory, kanceláře, zdravotnická a gastronomická zařízení apod.

Provedení:

Barva: sametově bílá, matná

Balení: plastové kbelíky 1,5 kg, 4,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg

Skladovatelnost:

36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po úplném vyžrání podkladu. Sádrokarton a nové omítky doporučujeme předem napenetrovat přípravkem **Soudal Akrylátová penetrace**. Barva je upravena pro práci s válečkem. Lze použít rovněž štětku nebo stříkací zařízení. V případě nutnosti je možno ředit vodou do 10%. Finální nátěrovou vrstvu neředit. Přidání Akrylátové penetrace Soudal zvyšuje otěruvzdornost barvy. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr cca po 1 hodině přetíratelný. Min. teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5°C, max. +30°C. Pomůcky očistěte ihned po práci vodou.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.