

OMÍTKOVÁ PENETRACE

Speciální penetrační hmota pro úpravu povrchu před aplikací Mozaikové omítky nebo akrylátových probarvených omítkovin.



Technická data:

Složení	styren-akrylát, plnivo
Doba schnutí *	12 až 24 hod.
Teplota prostředí pro aplikaci	+5°C až 35°C
Spotřeba	0,25 kg/m ²
pH	8 ±0,5
Objemová hmotnost	cca 1,5 kg/l
Kategorie VOC	kat. A(h) VRNH: 30 g/l

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

Charakteristika:

- usnadňuje nanášení omítek
- zvyšuje soudržnost podkladu a přídržnost omítky k povrchu
- sjednocuje barevnost podkladu díky probarvení
- snížení estetických nedostatků při nanášení omítek
- reguluje schnutí nanesené omítky, prodlužuje čas pro možnost případné opravy, napojení ploch apod.
- usnadňuje práci při nanášení větších ploch nebo při nanášení omítky za vysokých teplot

Příklady použití:

- nanášení podkladové vrstvy pod **Soudal Mozaikovou omítkou**
- penetrace povrchu před aplikací probarvených fasádní omítek na bázi akrylátu
- penetrace povrchů s nároky na tvorbu hrubého povrchu a zvýšení přilnavosti následných vrstev

Provedení:

Barva: šedá pro odstíny Mozaikové omítky 027 a 032
písková pro odstíny Mozaikové omítky 044 a 053
Balení: plastové kbelíky 1,5kg, 4,5kg

Skladovatelnost:

V neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě od +5°C do +25°C 36 měsíců od data výroby.
Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

- základní vrstva ETICS, beton, vápenocementové omítky, cementotřískové desky apod.

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Nanášejte na vyzrálý, suchý a čistý povrch bez prachu, mastnoty. Případné staré nátěry zcela odstraňte, nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou. Staré podklady zbavte případných výkvětů nebo solných povlaků. Povrchy napadené houbami nebo plísněmi důkladně očistěte.
Nanášení: Penetrační nátěr důkladně promíchejte, nejlépe použijte el. míchadlo s nízkými otáčkami. Na připravený vyzrálý a suchý podklad nanášejte štětkou nebo válečkem jednu vrstvu Omítkové penetrace. V případě velmi savých podkladů doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Jednotlivé vrstvy nechte zaschnout min 12 hodin. Na zcela zaschlou Omítkovou penetraci přímo nanášejte Mozaikovou omítku. Doba schnutí penetračního nátěru může být v závislosti na okolních podmínkách 12 až 24 hodin (chladné a vlhké klima dobu schnutí prodlužuje).
Aplikační teplota: +5°C až +35°C (vzduch i podklad)
Čištění: vodou ihned po aplikaci.
Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.